


Physical properties
Физические свойства
Caractéristiques techniques
Caratteristiche tecniche

Norms
Нормы
Norme
Norme

Required standards
Необходимые стандарты
Valeur prescrite par les normes
Valore prescritto dalle norme

Average value of production
Средняя величина производительности
Valeur moyenne de production
Valore medio di produzione



Water absorption
Поглощение воды
Absorption d'eau
Assorbimento d'acqua

ISO 10545.3

≤0,5%

0,08%



Size
Размеры
Dimensions
Dimensioni

ISO 10545.2

Length and width / Длина и ширина /
Longueur et largeur / Lunghezza e larghezza ±0,6% max
Thickness / Толщина /Epaisseur / Spessore ±5% max
Linearity / Линейность / Rectitude des arêtes ±0,5% max
Rettilinearità spigoli
Wedging / Клиновидность / Orthogonalité /Ortogonalità ±0,6% max
Surface Flatness / Коробление /Planéité /Planarità ±0,5% max


±0,1%

±3,0%

±0,1%

±0,1%

±0,2%



Bending strength
Прочность на изгиб
Résistance à la flexion
Resistenza alla flessione

ISO 10545.4


≥35N/mm²

RF 60x60 = 50 N/mm²

F 60x60 = 1400 N/mm²

RF 120x60 = 48 N/mm²

F 120x60 = 1200 N/mm²



Thermal expansion coefficient
Коэффициент теплового
расширения
Coefficient de dilatation thermique
linéaire
Coefficiente di dilatazione termica lineare

ISO 10545.8

Testing method available
Доступная методика испытания
Méthode d'essai disponible
Metodo di prova disponibile

6 MK⁻¹



Chemical resistance
Химическая стойкость
Résistance à l'attaque chimique
Resistenza all'attacco chimico

ISO 10545.13

No sample must show visible signs of chemical attack (acids-basis-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives.
На образцах не должны быть видимых следов воздействия химикатов (присадки на основе кислот для бассейнов) за исключением продуктов, содержащих фтористоводородную кислоту и ее производные.
Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés.
Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti

Affected
Подвергнуто действию
Attaqués
Attaccati

Note well: Clean only with mild detergents

Обратите внимание: чистить только мягкими моющими средствами
N.B. : Nettoyer exclusivement avec des détergents neutres
NB: Pulire solo con detersivi neutri



Stain resistance
Стойкость к образованию пятен
Résistance aux taches
Resistenza alle macchie

ISO 10545.14

Unglazed tiles: Testing method available
Неглазурованные плитки: доступная методика испытания
Carreaux non-émaillés: Méthode d'essai disponible
Piastrelle non smaltate: Metodo di prova disponibile

Common food substances can be cleaned off*

Очищаемый обычными пищевыми продуктами*
Nettoyable en cas de substances alimentaires ordinaires*
Pulibile dalle comuni sostanze alimentari *

Fiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Fiandre оставляет за собой право на видоизменение технических и формальных элементов, включенных в этот каталог.

Fiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen.

Fiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Type of material: vitrified manufacturing on a porcelain stoneware support.
Test performed according to the EN 14411 Encl. G/ISO 13006 Encl.G norm
Тип материала: изготовление стекловидных веществ на основании из керамогранита.

Испытание выполнено в соответствии с EN 14411 All. G/ISO 13006 All. Norma
Type de matériau : vitrifiage sur support en grès cérame.
Tests effectués conformément à la norme EN 14411 Ann. G/ISO 13006 Ann.G.

Tipo di materiale: lavorazione vetrificata su supporto in gres porcellanato.
Test effettuati secondo la norma EN 14411 All. G/ISO13006 All.G

Iodine in alcohol solution: cannot be cleaned off

Йод в спиртовом растворе: не очищаемый
Solution alcoolique d'iode : non lavable
Iodio in soluzione alcolica: non pulibile

Note well: It is not advisable to use on outdoor surfaces and on floorboards.

Обратите внимание: Не рекомендуется применять на поверхностях вне помещения и на половых досках.
N.B. : L'utilisation extérieure et la pose au sol sont déconseillées.
NB: È sconsigliato l'uso in esterno e la posa a pavimento.